

## PRESENTACIÓN

Todos los componentes del TADBEALAKT lo convierten en un TADELAKT de excelente calidad.

A diferencia de la mayoría de los productos del mercado, podemos certificar que este producto no contiene cemento. El aglutinante se formula a partir de una mezcla de elementos de diversos orígenes, pero siempre a base de cal natural, sin clínker, cemento ni resina. Estas cales están apagadas. El producto es flexible pero no elástico. Lo recomendamos para uso decorativo en paredes interiores.

Para una gran resistencia al agua, utilice la gama MORTEX® COLOR.

TADBEALAKT es muy fácil de aplicar y dominar. Se puede herrar o pasar un canto rodado.

Dos capas aplicadas al fresco dan los mejores resultados.

Para un mejor acabado y más resistente al agua, aplique una primera capa, deje secar y aplique la segunda capa en dos pasadas (véase la variante a continuación).

TADBEALAKT puede teñirse con pigmentos naturales resistentes a los rayos ultravioleta y al entorno alcalino del producto.

Aplicar siempre RESIDUR o RESIPACT G (con grano fino para superficies lisas) sobre yeso, cemento, enlucido viejo o nuevo, etc.

## APLICACIÓN

### APLICACIÓN

#### Variante A

##### 1) Primera capa:

Primera pasada: aplique la primera pasada, teniendo cuidado de cargar un espesor ligeramente superior al de los granos más grandes. Espere a que fragüe ligeramente.

Segunda pasada: aplicar la 2ª pasada directamente "al fresco" sobre la primera ligeramente fraguada. A continuación, alise.

2) La llana se puede utilizar para herrar cuando el producto empieza a endurecerse (evitando que se despegue), para conseguir después un alisado y un brillo perfectos.

También puede hacerse en seco, siempre que el producto se haya alisado previamente.

A continuación, encontrará explicaciones sobre las herramientas y cómo utilizarlas.

#### Variante B

##### 1) Primera capa:

Aplique la primera pasada, teniendo cuidado de cargar un grosor ligeramente superior al de los granos más grandes.

##### 2) Segunda capa:

Primera pasada: aplique la primera pasada, teniendo cuidado de cargar un espesor ligeramente superior al de los granos más grandes. Espere a que fragüe ligeramente.

Segunda pasada: aplicar la 2ª pasada directamente "al fresco" sobre la primera ligeramente fraguada. A continuación, alise.

3) Se puede utilizar la llana para herrar cuando el producto empieza a endurecerse (evitando que se despegue), para conseguir después un alisado y un brillo perfectos.

También puede hacerse en seco, siempre que el producto se haya alisado previamente.

A continuación, encontrará explicaciones sobre las herramientas y cómo utilizarlas.

TADBEALAKT también puede aplicarse con un canto rodado de acuerdo con las reglas del oficio para este tipo de aplicación.

Muy fácil de aplicar.

Pueden utilizarse herramientas de acero inoxidable, plástico flexible (paletas japonesas) o policarbonato. El canto rodado también puede utilizarse en movimientos circulares siguiendo la técnica marroquí de exudación del TADBEALAKT.

Consultar la información legal al final del documento

Página n.º1 - Esta ficha técnica tiene 2 página(s) - Edición AG 2025-05-16 - La presente edición anula cualquier edición previa.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)



Dependiendo de la temperatura, TADBEALAKT puede rociarse ligeramente con agua para provocar su exudación. Este es el momento de trabajar la crema de superficie acariciando el TADBEALAKT con la herramienta.

Si el producto se despega mientras está trabajándolo, por lo general es demasiado pronto para empezar el herraje que permite alisarlo presionando con la herramienta.

TADBEALAKT puede dejarse tal cual o cubrirse con una capa de acabado FINISH SA, FINISH SA TR u OIL OH TR.

El aspecto variará en función del tipo de acabado. Realice siempre una prueba previa.

#### RELACIÓN DE MEZCLA

435 ml de agua limpia/kg

#### CONSUMO

El consumo es de aproximadamente 1,1 kg por metro cuadrado y por mm de espesor.

Ejemplo: 2 mm de espesor = 2,2 kg/m<sup>2</sup>.

#### **VARIOS**

##### RECOMENDACIONES

Nuestros productos no resisten a la humedad, las heladas y el calor. Guárdelos siempre en un lugar seco, protegido de las heladas y sin contacto con el suelo, en el embalaje original cerrado. No deje nunca los productos a la luz directa del sol.

##### CONSEJOS

Siga atentamente las instrucciones de instalación en función del uso previsto del producto. No utilice nunca productos distintos de los indicados en esta ficha técnica para evitar cualquier riesgo de daños.

Utilice siempre productos con el mismo número de lote en el mismo sitio y para el mismo tipo de producto.

Realice siempre pruebas. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.

##### MEDIOAMBIENTE

Desechar en un punto limpio destinado al reciclaje especializado.

##### SEGURIDAD

Evitar respirar el polvo al mezclar. Llevar máscara antipolvo.

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo petición o en [www.bealinternational.com](http://www.bealinternational.com)

##### INFORMACIÓN LEGAL

La información legal y, especialmente, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Empresa BEAL ha adquirido hasta la fecha sobre sus productos siempre y cuando se almacenen de forma apropiada y se Consultar la ficha de seguridad disponible bajo petición o en [www.bealinternational.com/es](http://www.bealinternational.com/es) manipulen y apliquen en condiciones normales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto que le será remitida bajo solicitud.

Consultar la información legal al final del documento

Página n.º2 - Esta ficha técnica tiene 2 página(s) - Edición AG 2025-05-16 - La presente edición anula cualquier edición previa.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

