

## VOORSTELLING

### BESCHRIJVING

Polyurethaan beschermingslak met 2 componenten van alifatische basis. Bestaat in mat of in glanzend.

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnen

Voor vloeren, muren en werkvlakken.

Bescherming van minerale bekledingen, betonnen, houten, ...

### VOORDELEN

- Transparant
- Vergeelt niet
- Bestand tegen UV

### TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vloeibaar
Uitzicht	Stroop
Kleur	Kleurloos
Geur	Kenmerkend
Volumemassa NBN EN 1015-10	900 tot 1100 kg/m <sup>3</sup>
Volumegewicht (bij 20°C)	0,90 tot 1,10 kg/L
Verpakking	Potten van 1kg netto - Component A : 0,83 kg - Component B : 0,17 kg Potten van 5kg netto - Component A : 4,15 kg - Component B : 0,85 kg
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
VOS-gehalte	56,5%
Douane classificatie	32 08 90 91
ADR-classificatie	« UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, III, ( D/E) »
AANBRENGGEGEVENS	
Rendement	100 tot 150 g/m <sup>2</sup> /laag
Dikte per laag	40 µ
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +25°C
Luchtvochtigheid	< 80% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsloper, klimaatregeling, ...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 1u Licht verkeer: 8u  Tussen de lagen: 8 tot 24u Lichte begaanbaarheid: 72u Volledig droog: na 7 dagen
EINDKENMERKEN (NA 28 DAGEN) <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Resultaten in standaardomstandigheden. Sommige gegevens kunnen altijd gewijzigd worden volgens de weersomstandigheden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE



Chemische bestendigheid	Goed
Mechanische sterkte	Goed
UV-bestendigheid	Uitstekend

## TOEPASSING

### ONDERGROND EN VOORBEREIDING

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat, vrij van stof en niet vettig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

### VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

Enkel de nodige hoeveelheden mengen.

Bij matte lak, de 2 componenten afzonderlijk goed mengen vooraleer deze samen te mengen om de matterende substantie opnieuw in suspensie te brengen.

Het zo verkregen mengsel zal perfect homogeen zijn wanneer het initiële product dat aan de wanden kleeft geïntegreerd zal worden in het mengsel door de randen schoon te krabben en door opnieuw te mengen.

Eens de 2 componenten gemengd zijn, kan de lak niet meer bewaard worden.

### VERWERKING

Breng **POLYTHANE N120** aan met een penseel en/of met een kortharige rol zonder naad (4mm).

Controleer met een scheerlicht dat er geen verfstroken meer zijn vooraleer alles droogt.

Na droging van de lak kan u onze **BEALWAX** was in een heel fijne laag aanbrengen met een witte katoenen doek of met het penseel en het overtollige product homogeen verspreiden met witte stof of absorberend papier.

Laat alles minstens 7 dagen goed drogen voor een normale belasting.

## VARIA

### REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Een nat product wordt met **TRI BE** gereinigd (*zie technische fiche*).

### WAARSCHUWINGEN

Het werk moet beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium, ...) bevatten.

Breng het product niet aan in wasplaatsen of plaatsen die onderhevig zijn aan thermische schokken en spatten brandende olie.

De kleur van de ondergrond kan door de aanbrenging van lak gewijzigd worden.

Laat tijdens het aanbrengen geen toestellen werken die niet explosieveilig zijn totdat alles volledig droog is en voor het lokaal geventileerd wordt.

### ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Voer altijd proeven uit met de gekozen bescherming omdat elk pigment en elke bescherming verschillend reageren.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)



Gebruik voor eenzelfde werk en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

#### MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

#### HYGIËNEVOORSCHRIFTEN

Het product kan irritatie veroorzaken in contact met de huid. Spatten worden onmiddellijk gewassen met lauw zeepwater (niet basische zeep). Er wordt aangeraden de handen met een vette beschermende crème in te wrijven.

#### VEILIGHEID

Ontvlambaar product. Schadelijk bij inademing. Adem de dampen en de sprays niet in. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water wassen en een specialist raadplegen. Handschoenen en een beschermend mondkapje dragen bij het aanbrengen. Binnen, het lokaal goed ventileren bij de aanbrenging en tijdens het drogen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op [www.beal.be](http://www.beal.be)

#### WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Venootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

